

POKR

Pokryvačská malta

Tento technický list platí pro výrobu a použití suché maltové směsi **POKR**.

Složení:

Jednosložková maltová směs na bázi minerálních pojiv, vybraných frakcí křemičitého plniva, modifikujících přísad a polypropylénových vláken **FIBREX**.

Použití:

Pokryvačská malta **POKR** je určena pro aplikaci při pokládce prvků pálených a betonových střešních krytin (tašky, hřebenáče, prejzy). Přítomnost zušlechťujících přísad a polypropylénových vláken **FIBREX** zlepšuje přídržnost, mrazuvzdornost, deformační vlastnosti a omezuje odlupování a odpadávání kousků malty během životnosti střechy. Po dostatečném vytvrnutí lze maltu natírat. Malta je vyráběna ve dvou zrnitostních modifikacích:

POKR 1 - zrnitost do 1 mm

POKR 2 - zrnitost do 2 mm

Aplikace:

Práškovou složku malty smíchejte s vodou v takovém poměru (cca. 0,18-0,20 l vody na 1 kg směsi tj. 4,5-5,0 l vody na pytel hmotnosti 25 kg), aby vznikla vláčná, dobře ručně zpracovatelná malta. Hmotu důkladně promíchejte, nechte 2 minuty zrát a opět promíchejte. K míchání je možné použít všech dostupných typů míchaček včetně spádových, případně míchadla upevněného ve vrtačce. Takto připravenou hmotu nanášejte dle potřeby na spojované prvky běžnou zednickou technikou. Povrch prvků musí být předem očištěný, navlhčený a mastnot prostý.

Teplota ovzduší a podkladu při aplikaci malty nesmí být pod +5 °C a přes +30°C.

Základní charakteristiky:

Pevnost v tlaku	po 28 dnech	min. 5,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu	po 28 dnech	min. 0,5 MPa
Přídržnost	po 28 dnech	min. 0,15 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu		1600 ± 50 kg/m ³

Ostatní charakteristiky:

Barva	šedá
Sypná hmotnost	1450 ± 50 kg/m ³
Velikost max. zrna	1 mm nebo 2 mm
Dávka vody	0,18-0,20 l/kg hmoty 4,5-5,0 l/pytel 25 kg
Reakce na oheň	třída A (nehořlavá)
Zpracovatelnost	60 minut od smíchání s vodou

Spotřeba:

dle typu krytiny 5-10 kg/m²

Doporučení:

Do směsi není vhodné přidávat žádná plniva ani jiné komponenty.

Ochrana zdraví:

Výrobek obsahuje cement a další netoxické chemické přísady. Směs může mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznice, stejně jako jiné materiály obdobného charakteru. Při práci chraňte pokožku a sliznice před přímým kontaktem. Za tímto účelem používejte běžné ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory. Podrobné informace – viz bezpečnostní list výrobku.

Skladování, trvanlivost:

Směs je dodávána v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou. Hmotnost obsahu je 25 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

Datum vydání: 24.dubna 2013